

**TUOTETYYPPI  
KÄYTTÖ**

JN Special punalevän poistaja on biosidinen puhdistus- ja desifiointiaine, joka poistaa tehokkaasti punalevän ja jäkäläkasvustot useimmilta rakennuspinoilta sekä estää kasvustoa syntymästä uudelleen.

Tuote on tarkoitettu vain koulutuksen saaneille henkilöille ammattikäyttöön.

Käytetään ulkotiloissa esim. betoni-, mineriitti- ja tiilipinnoilla.

JN Special punalevän poistaja ei syövytä lasia.

Maalaus RYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014.

JN Special punalevän poistaja perustuu aktiivisten tensidien yhdistelmään, sekä biosidiseen tehoaineeseen, joilla on erittäin hyvä puhdistusteho. Tuote imeytyy pintoihin ja puhdistaa ne syvältä.

**TEKNISET TIEDOT**

JN Special punalevän poistaja on ympäristöystävällinen ja biologisesti hajoava.

**Annostelu** JN Special punalevän poistaja käytetään laimentamattomana.

**Riittoisuus** 3 – 15 m<sup>2</sup>/l pinnan likaisuudesta ja imukyvystä riippuen

**pH** 10 -11

**Välineiden pesu** Vesi

**VAROITUSMERKINTÄ**

Katso käyttöturvallisuustiedote

## KÄYTTÖOHJEET

### Oheiset ohjeet luettava ennen käyttöä

Tuote ärsyttää ihoa ja aiheuttaa pysyviä vaikutuksia silmiin. Käsittelyn aikana tulee käyttää käsineitä, lyhytaika haalaria (suojaustaso 5, kategoria 3) sekä kokonaamaria, joka on varustettuna A-tyypin kaasunsuodattimella.

Käsittelyä suorassa auringonpaisteessa tai auringon lämmittämille pinnoille tulee välttää.

JN Special punalevän poistaja saattaa vaurioita kasveja. Arat kasvit täytyy suojata huolella tai kastella vedellä ennen käsittelyä ja käsittelyn aikana.

Käsittely onnistuu parhaiten, jos lämpötila on yli +7°C. Alhaisemmissa lämpötiloissa vaikutusaika pidentyy huomattavasti.

### Käsittely

JN Special punalevän poistaja levitetään puhtaaksi painepestyille pinnoille laimentamattomana. Pinnan tulee olla kuiva ja imukykyinen. Paineesu tulee aina suorittaa kuumalla vedellä >80 astetta. Levitykseen käytetään sivellintä, telaa, sientä tai matalapaineruiskua (paine 1,5 - 7 bar).

Ainetta levitetään niin paljon, että pinnat ovat kauttaaltaan märkiä, mutta eivät valuvia.

Aine vaikuttaa 1-3 viikkoa.

Mikäli käsitellyt pinnat maalataan tulee ne painepestä kuumalla vedellä huolella. Jos pintoja ei maalata, jätetään JN Special punalevän poistajaa pinnoille antamaan suojaa uutta kasvustoa vastaan.

Mikäli käsitellyissä pinnoissa ilmenee kirjavuutta kahden viikon jälkeen tulee käsittely suorittaa uudelleen.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte toimitetaan ongelmajätekeräykseen. Tyhjä, kuiva pakkaus on kierrätys- ja kaatopaikkakelpoinen.

Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle tai metallisten maalipakkausten vastaanottopisteisiin.